



PRODUCTDATASHEET

MV isolatiestenen kwaliteit 26

Productomschrijving

MV-stenen kwaliteit 26 zijn vuurvaste stenen op basis van geselecteerde fireclay grondstoffen. Deze stenen zijn geschikt voor toepassingen in haarden, kachels en ovens in de particuliere markt. Ze combineren goede thermische bestendigheid met een hoge mechanische sterkte.

Toepassingsgebieden

- Haarden en inzethaarden
- Hout- en pelletkachels
- Pizza- en broodovens
- Barbecues en buitenhaarden

Voordelen en eigenschappen

- Goede temperatuurbestendigheid
- Hoge druksterkte
- Duurzaam en slijtvast
- Geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik
- Goede prijs-kwaliteitverhouding

Technische gegevens

Kwaliteit: MV 26
Refractoriteit: ca. 1700 °C
Bulkdichtheid: ca. 2,20 g/cm³
Schijnbare porositeit: ca. 18 %
Druksterkte (koud): > 40 N/mm²
Geschikt voor zwaardere thermische belasting

Afmetingen en uitvoeringen

Diktes:

- 64 mm
- 76 mm

Leverbaar in diverse formaten en kleuren. De technische eigenschappen zijn per kwaliteit gelijk.

Verwerking

- Verwerken met geschikte vuurvaste mortel
- Stenen voor verwerking stofvrij maken
- Rekening houden met dilatatie

Opmerkingen

De vermelde waarden zijn gemiddelde richtwaarden en dienen niet als specificatiewaarden. Deze datasheet is bedoeld voor de particuliere markt.