



GEBRUIKSHANDLEIDING

LANKO METSELSPECIE

Benodigd gereedschap

- Schone mengemmer of betonmolen
- Mengspaan of troffel
- Metseltroffel
- Schoon water
- Natte doeken of folie

Aanmaken van de metselspecie

LANKO metselspecie wordt aangemaakt met schoon water tot een plastische, goed verwerkbare massa ontstaat.

Mengverhouding:

- 3,5 tot 4 liter water per zak van 25 kg
- Opbrengst per zak: circa 12 liter mortel

Het mengen kan handmatig of met een betonmolen plaatsvinden. Meng LANKO metselspecie niet met andere toeslagstoffen.

Verwerking

- Reinig de ondergrond en bevochtig deze licht voor het aanbrengen
- Droge stenen vooraf licht bevochtigen
- Verwerk de mortel binnen 45 minuten na het aanmaken
- Maak daarom niet meer mortel aan dan binnen deze tijd verwerkt kan worden

In de praktijk kunnen met één zak van 25 kg ongeveer 30 tot 40 waalformaat stenen worden gemetseld bij een voeg van circa 8 mm.

Uitharding en droogstoken

De minimale uithardingstijd van LANKO metselspecie bedraagt 3 dagen. Na het verwerken dient het metselwerk te worden afgedekt met natte doeken om te snelle uitdroging te voorkomen.

Na de uithardingstijd kan het metselwerk voorzichtig worden drooggestookt met een klein vuur. Neem hiervoor voldoende tijd om scheurvorming te voorkomen.

Verwerkingstemperatuur

LANKO metselspecie kan worden verwerkt bij temperaturen vanaf 7 °C. Ook verwerking bij koud en vochtig weer is mogelijk.



Veiligheid

- Vermijd contact met ogen en mond tijdens verwerking
- Draag indien nodig beschermende handschoenen
- Buiten bereik van kinderen houden

Opmerkingen

Deze gebruikshandleiding is opgesteld voor particuliere toepassingen en geldt uitsluitend voor LANKO metselspecie geleverd door VuurvastvoorThuis.nl.