



Gebruikshandleiding

Licofest 28C

Benodigd gereedschap

- Schone mengemmer of betonmolen
- Mixer of betonmolen
- Trilnaald of mechanische trilling
- Water (schoon)
- Bekisting of mal

Vorbereiding

Zorg dat de bekisting of mal stevig, schoon en licht bevochtigd is. Alle gereedschappen en mengmiddelen dienen schoon te zijn.

Aanmaken van de gietmassa

Licofest 28 C wordt aangemaakt met schoon water.

Waterdosering:

- Bij gieten: ca. 14 % water
- Bij trillen: ca. 12 % water

Voeg eerst het droge materiaal toe en daarna geleidelijk het water, tot een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat.

Verwerking

- Giet de massa direct na het mengen in de bekisting
- Verdicht het materiaal door trillen om luchtinsluitingen te voorkomen
- Werk zonder onderbrekingen
- Gebruik geen extra toeslagstoffen of bindmiddelen

Drogen en uitharding

Na het verwerken dient het materiaal rustig te drogen. Bescherm het oppervlak tegen te snelle uitdroging.

Laat het materiaal minimaal 24 uur uitharden voordat de bekisting wordt verwijderd.

Droogstoken

Na volledige droging dient de constructie langzaam en gecontroleerd te worden opgestookt. Begin met een klein vuur en verhoog de temperatuur geleidelijk om scheurvorming te voorkomen.

Reiniging

Gereedschap en mengmiddelen kunnen direct na gebruik met water worden gereinigd.



Veiligheid

- Vermijd contact met ogen en mond
- Draag bij voorkeur handschoenen en stofbescherming tijdens het mengen
- Buiten bereik van kinderen houden

Opmerkingen

Deze gebruikshandleiding is opgesteld voor particuliere toepassingen en geldt uitsluitend voor Licofest 28 C geleverd door VuurvastvoorThuis.nl.